## 多糖類を産生する低温微生物の培養

高橋哲也<sup>1</sup>, 星野保<sup>2</sup>, 麻生祐司<sup>3</sup>, 近藤哲男<sup>4</sup>, 工藤栄<sup>5</sup>, 伊村智<sup>5</sup>, 神田啓史<sup>5</sup>
<sup>1</sup> *島根大学教育学部*,

②産業技術総合研究所 北海道センター、3京都工芸繊維大学大学院、4九州大学大学院農学研究院、5国立極地研究所

## Isolation culture of the cold-adapted microorganisms for polysaccharide producing

Tetsuya Takahashi<sup>1</sup>, Tamotsu Hoshino<sup>2</sup>, Yuji Aso<sup>3</sup>, Tetsuo Kondo<sup>4</sup>, Satoshi Imura<sup>5</sup>, Sakae Kudoh<sup>5</sup>, and Hiroshi Kanda<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Faculty of Education, Shimane University,

<sup>2</sup>National Institute of Advanced Industrial Science and Technology, <sup>3</sup>Department of Biobased Materials Science, Kyoto Institute of Technology, <sup>4</sup>Faculty of Agriculture, Kyushu University, and <sup>5</sup>National Institute of Polar Research

A low-temperature culture was applied to the microbes that were collected in Antarctica and Hokkaido, which were expected to produce polysaccharides. As a control, acetic acid bacterium was also treated with a similar culture method. As culturing conditions, at three levels of temperatures (4°C, 15°C, and 30°C), a shaking culture was applied for 35 days using potato dextrose as a liquid culture medium. As a result, in *Microdochium nivale* (No.1) collected in Hokkaido, the culture at 4°C clearly formed pellicles, and the culture at 15°C formed a large amount of pellicles. However, the culture at 30°C did not form any pellicles, showing that this microbe was clearly psychrophilic. In *Rhodotolura glacialis* (No.3), *Cryptococcus gastricus* (No.4) and *Cryptococcus victoriae* (No.5), which were collected in Antarctica, a similar pattern was observed: Although the culture at 4°C formed pellicles, cultures at 15°C and 30°C formed little pellicles. On the other hand, in acetic acid bacterium used as a control, while the cultures at 4°C and 15°C did not form pellicles at all, the culture at 30°C formed a large amount of pellicles. At present, for obtained bacterium celluloses, confirmation of the fine network structure and other features are conducted using a scanning electron microscope.

セルロースは、我々の生活において多く用いられている有用な生物資源である。 このセルロースの大部分は樹木などの高等植物によって生産される。 しかし、微生物でも産生でき「バクテリアセルロース」と呼ばれる。 植物セルロースとは異なる性質を示すために、新しい素材として非常に注目されている。

その結果、北海道産紅色雪腐病菌 Microdochium nivale (No.1) では、4  $\mathbb{C}$ 培養で明らかにペリクルを形成し、15  $\mathbb{C}$ 培養では大量のペリクルを形成した。 一方、30  $\mathbb{C}$ 培養になると全くペリクルを形成せず、明らかに好冷性を示した。 また、南極産の Rhodotolura glacialis (No.3)、Cryptococcus gastricus (No.4)、Cryptococcus victoriae (No.5)でも同様の傾向が見られ、4  $\mathbb{C}$ 培養ではペリクルを形成するものの、15  $\mathbb{C}$ 培養や 30  $\mathbb{C}$ 培養ではあまりペリクルを形成になかった。 一方、比較のために用いた酢酸菌では、4  $\mathbb{C}$ 培養や 15  $\mathbb{C}$ 培養では全くペリクルを形成しないのに対して、30  $\mathbb{C}$ 培養では大量のペリクルを形成した。 現在、得られたバクテリアセルロースに対して、走査型電子顕微鏡にて微細な網目構造などの確認を行っている。

Table 1 States of growing bacterial cultures for 35 days (Using potato dextrose liquid medium)

		(Coming position de arrosse inquita incentant)		
Sample	Place	Culturing temperature		
		<b>4℃</b>	15℃	30 ℃
1. Microdochium nivale	Hokkaido	++, Formed pellicle	+++, Formed pellicle	_
		8.56	8.54	3.23
2. Mrakia sp.	Antarctica	+	+	+
		2.95	0.66	0.64
3. Rhodotolura glacialis	Antarctica	++	_	_
		8.53	5.95	1.51
4. Cryptococcus gastricus	Antarctica	++	+	+, Formed pellicle (a little)
		4.90	4.12	1.25
5. Cryptococcus victoriae	Antarctica	++	+	+, Formed pellicle (a little)
		5.37	4.78	0.63
6. Leucosporidium antarcticum S4-B strain	Antarctica	++	+	_
		3.29	6.35	1.18
7. Leucosporidium antarcticum NBRC1917 strain	Antarctica	++	_	_
		1.95	0.72	2.23
8. Acetic acid bacterium	(Cont.)	_	_	+++, Formed pellicle
		0.30	1.93	7.26

Upper: Culture state Lower: Dry weight / medium (mg/ml)